

Uvykpr #UOS
Vindeballevej 31
DK-5970 Ærøskøbing
T +45 6252 1054
F +45 6252 1094
M +45 2126 5362
info@nordisknhl.dk
nordisknhl.dk

St. Astier
naturlig
hydraulisk
kalk

Decofond

Fin hæftemørtel



Anvendes på de fleste materialer, herunder gipsplader, træplader, fliser, fastsiddende tapet samt lakerede og malede overflader. Kan bruges som udligning af forskellige materialer for at få en ensartet overflade.

Farve: Lys grå.

Emballage: 15 kg. spande.

Holdbarhed: 6 måneder i lukket spand, opbevares under tørre forhold.

Blanding: 3-3,5 liter vand pr. 15 kg. spand. Blandes i spanden med piskeris på boremaskine.

Forbrug: 1,8 kg. pr. m² pr. mm lagtykkelse.

Udførelse: Decofond påføres på ren og støvfri overflade i et lag på max. 5 mm. Ved samlinger af forskellige materialer, lægges en net armering* over samlingen med 150 mm til hver side.

* Maskestørrelse: 10 x 10 mm.

Efterbehandling

Kan lægges som bund for NHL grovpuds. Grovpudsen trækkes på i et lag på ca. 10 mm mens decofonden stadig er våd men tilstrækkeligt afhærdet til at bære NHL pudsen.

Kan males med kalkmaling når den er tilstrækkeligt tør.

Anvendes decofond som bund for fresco arbejdes "vådt i vådt".

Finpudsning: Decofond kan finpuds med NHL2 finpuds 0-0,4 mm 1:2,5, evt. indfarvet i en standardfarve.

Stucco/Marmorino: Når mørtlen er tør, trækkes Decoliss på i tynde lag, se venligst datablad. Med denne metode er det muligt at lave glat, skinnende og marmoragtig overflade.

Se også: Indvendig restaurering.

For yderligere vejledning, kontakt venligst Nordisk NHL eller din lokale St. Astier forhandler.
