

Nordisk NHL
Vindeballevej 31
DK-5970 Ærøskøbing
T +45 6252 1054
F +45 6252 1094
M +45 2126 5362
info@nordisknhl.dk
nordisknhl.dk

St. Astier
naturlig
hydraulisk
kalk

CE for NHL5



Marlon Tørmørtel A/S År 05
Lervejdal 10, Addit
8740 Brædstrup

EN 998-1

Receptmørtel type GP,
Pudsmørtel til udvendig brug

Brandbarhed: Klasse A1
Vandabsorption: W0 (ikke specificeret)
Dampdiffusionskoefficient: NPD
Vedhæftning: NPD
Varmeledningsevne/densitet: NPD
Frostfasthed: Moderat miljø

EN 998-2

Receptmørtel type G,
Muremørtel til udvendig brug i elementer, der er underlagt statiske krav

Blandingsforhold: 20,0 % NHL3,5 80,0 % tilslag (vægtprocent)
Klorid-indhold: < 0,1 vægt%
Brandbarhed: Klasse A1
Vandabsorption: NPD
Dampdiffusionskoefficient: NPD
Varmeledningsevne/densitet: NPD
Frostfasthed: Moderat miljø

Fabriksfremstillet tørmørtel Kh 100/440 (0-4,0 mm)

Åbningstid: 1 time (skal fastlægges).

Mørtlens bindemiddel består af hydraulisk kalk betegnet NHL5.

Tilslaget lever op til kravene i DS414, Annex D.

Relation mellem blandingsforhold og trykstyrke: (skal fastlægges).

Produktionsdato: Se emballagens stempel.

Blandingsanvisning: Mindre mørtelportioner kan blandes med langsomtgående piskeris (500-800 watt). Vand hældes først i baljen, hvorefter tørproduktet tilsættes, og der blandes til homogen konsistens.